

## Produktinformation: Farb-Union Hartwachsöl

### Produktbeschreibung

Speziell entwickelt für alle Arten von Holzfußböden (nach DIN 18356) sowie für Korkfußböden, Küchenarbeitsplatten und Kinderspielzeug. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.

Rutschhemmend R 9.

Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 T.1+2.

Das Migrationsverhalten gemäß DIN EN 71T.3 wird eingehalten.

### Anwendungsbereiche

Farb-Union Hartwachsöl ist für alle Arten von Innenhölzern (Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden ...) sowie alle Arten von Kork-Fußböden geeignet. Auch empfehlenswert für andere stark belastete Holzflächen (Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, ...)

**Gebindegröße** 0,75 lt, 2,5 lt, 10 lt

### Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 14 qm bei 2 Aufträgen.

### Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht (Dichte): 0.88 - 0.91 g/cm<sup>3</sup>

Auslaufzeit: 70 - 110 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C nach DIN 53213

### Lagerfähigkeit

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet. Für eine gute Streichfähigkeit nach Frosteinwirkung lediglich einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

### Vorbereitung

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (Holzfeuchte max. 12%). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 - 150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen.

### Verarbeitung

Auftrag mit Flächenstreicher oder Pinsel und/oder Bürste gleichmäßig und dünn auftragen. Farb-Union Hartwachsöl ist gebrauchsfertig.

Gut aufrühren - nicht verdünnen. Beste Verarbeitungstemperatur zwischen 8 °C und 35 °C.

### Verarbeitung bei Terracotta und anderen unglasierten Fliesen:

Zum Reinigen und Entfernen von Salzausblühungen Fakolith FK 12 oder ähnliches verwenden. Weitere Verarbeitung wie bei Holz.

### Reinigung und Pflege der behandelten Flächen:

Stärkere Verschmutzungen mit Farb-Union Holzauffrischer entfernen.

Die laufende Pflege mit Farb-Union Wischpflege durchführen.

**Reinigung der Werkzeuge:** mit Farb-Union Streichverdünnung

**Trockenzeit:** mind. 3 - 5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)  
Staubtrocken nach ca. 2 Stunden.

## Produktinformation: Farb-Union Hartwachsöl

### Sicherheitsratschläge

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Gefahr der Selbstentzündung). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i): 500 g/l (2010).

Farb-Union Hartwachsöl enthält maximal 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60.

GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Für weitere Informationen fragen Sie Ihren FARB-UNION Berater.

Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
(Stand: 10/2022)